



Características técnicas

Fábrica	Beuda	Valdemoro	Unidad de medida
Relación de amasado (A/Y) (**)	Aprox. 0,7	Aprox. 0,65	L/Kg (%)
Espesor de aplicación	Mín. - 1 mm. Máx. - 5 mm.	Mín. - 1 mm. Máx. - 5 mm.	Milímetros
Tiempo de trabajo	85 - 110	85 - 110	Minutos
Reacción al fuego	A1	A1	Euroclase
Dureza media	> 45	> 45	Uds. shore C

* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores como la relación agua/yeso, temperatura, pH del agua o tipo de soporte sobre el que se aplica.

** Relaciones de amasado más altas inciden directamente en una reducción del poder de cobertura del producto debido a una mayor cantidad de agua evaporada.

Este documento se describe el producto. Su carácter es informativo y no constituye una oferta de venta, salvo error tipográfico. Existen otras aplicaciones. Existe

Este documento describe el producto como en los usos y aplicaciones más típicos del producto. Su carácter es informativo y no constituye una oferta de venta, salvo error tipográfico. Existen otras aplicaciones. Existe este documento no tiene carácter contractual. Datos de derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones, en función de nuestros clientes en www.algiss.com.



Producción de escayola, yesos manuales y yesos