

PLADUR® PR

03d01002ES - Rev. 10/2016



DESCRIPCIÓN

Pasta de reparación en polvo en base cargas inorgánicas destinado principalmente para la reparación de desperfectos sobre placas de yeso laminado, dejando un acabado listo para lijar y pintar. Está debidamente aditivado para mezclar con agua previamente a su puesta en obra.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Relleno de pequeños desperfectos o zonas dañadas en capa fina o gruesa con mínima merma, dejando un acabado liso, de fácil lijado y listo para pintar.
- Pegado de trozos de placas (max. 150 x150 mm) sobre diferentes muros soportes en pequeñas reparaciones.
- No es válida para ninguna de las fases del tratamiento de juntas, tanto en juntas con cinta como sin ella, ni para mezclar con otras pastas Pladur®.
- Pladur® PR está especialmente diseñada para pequeñas obras, reformas y reparaciones.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALORES	OBSERVACIONES
Color	Blanco grisáceo	
Amasado (litros H ₂ O)	Aprox. 2,5 l / saco 5 kg	
Tiempo de fraguado	Aprox. 75 min.	
Condiciones de aplicación (temperatura / humedad)	Entre 5° C y 35° C <85% HR	Temperaturas y humedades relativas fuera de estos límites pueden afectar al comportamiento de la pasta
PH	Aprox. 10	
Tiempo de utilización de la masa (80% de fraguado)	Aprox. 60 min.	Las condiciones climatológicas y el tiempo de batido pueden acelerar o ralentizar estos tiempos.
Reacción al fuego	A2 - s1, d0	
Normativa aplicable / certificaciones	EN-13279 CE	

PRESENTACIÓN

Embalaje

kg / saco	5
Sacos / Palet	144
Peso aprox. palet	720
Otros	Sacos de dos capas de papel con film intermedio de polietileno. Palets de madera retractilados con film de polietileno.



03d01002ES - Rev. 10/2016

MODO DE EMPLEO

- Prepare el soporte eliminando restos de polvo, partículas sueltas o mal adheridas y restos de otros materiales.
- En el amasado emplear agua limpia y un recipiente limpio, libre de residuos o restos de otras mezclas. Emplear la cantidad de agua recomendada y remover con batidor mecánico. Se recomienda dejar reposar la masa obtenida aproximadamente 5 min. antes de su aplicación.
- En la reparación de desperfectos, aplique la mezcla en la superficie a tratar y deje secar (al menos 2h.) Si fuera necesario aplique una segunda mano.
- Deje secar completamente y lije la superficie si lo desea. Listo para pintar.
- Para el pegado de trozos de placas de pequeñas dimensiones (Max. 150 x 150 mm), rellenar el hueco con pasta abundante y colocar la placa en su lugar.
- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestra dirección de correo electrónico consultas@pladur.com

PRECAUCIONES

- Se seguirá en todo momento las indicaciones reflejadas en su embalaje original.
- No debe mezclarse con ningún otro producto (yeso, colas, cemento) ya que aunque tengan un aspecto similar poseen distinta naturaleza química y alterarán las propiedades y el comportamiento de la pasta.
- Con riesgo de heladas no debe prepararse la mezcla ni ser aplicada.
- Es recomendable que el lugar de aplicación cuente con una adecuada ventilación para evitar un exceso de humedad.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE, MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN

- Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición directa al sol. Mantener elevados del suelo para protegerles de la humedad.
- La Pasta Pladur® PR tiene una caducidad de 6 meses desde su fecha de fabricación, siempre que se conserve en su envase original, cerrado, no deteriorado y bajo las recomendaciones aquí indicadas.
- Humedad, frío o calor extremos aceleran su envejecimiento y reducen su caducidad.

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado,
Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2015. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

consultas@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
Lo hace realidad