


Perfilería Metálica Pladur® NEO

Pladur® NEO CP- 48 / 400

PLADUR®

FP-NEO CP-48/400 07092022



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Perfil metálico en forma de U, fabricado en acero galvanizado mediante proceso de laminación en frío.

Pladur® NEO CP	Designación	Alma (mm)	Alas (mm)	Espesor (mm)	Recubrimiento	Longitud (mm)
NEO CP-48/400	U/47/48/47	47,6	47,5/47,5	0,64	Z275	3.600

GAMA

Perfilería metálica Pladur® NEO
La comparativa de características de la gama completa está disponible en el Manual Pladur®.

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

Uso en interiores (consultar guía de sistemas PLADUR® NEO).
Recomendaciones de uso de acuerdo a lo indicado en el Technical Conformity (Sistemas PLADUR® NEO)
Perfil perimetral y de empalme para su uso en sistemas PLADUR® NEO (consultar guía de sistemas PLADUR® NEO).

SEGURIDAD Y SALUD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad.
Disponibles en la página corporativo.pladur.com

USO PREVISTO

Estructura perimetral y de empalme de primarios de techos suspendidos continuos Pladur® NEO

NORMATIVA Y CALIDAD

Perfilería metálica fabricada de acuerdo a la norma EN-14195



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Características	NEO CP-48/400	Uds.	Tolerancias
Tipo de acero	DX51D	-	-
Recubrimiento	CAPA DE ZINC (Z275)	-	-
Longitud	de 3001 a 5000	mm	±4mm
Espesor (e) (mm)	0,64	mm	±0,06mm
Rectitud	≤ L/400mm (L=longitud nominal)	-	-
Torsión (h=espacio/ W= ancho nominal)	≤0,1	-	-
Anchura inferior	47,6	mm	±0,5mm
Altura alas (mm)	47,5/47,5	mm	±0,5mm
Ángulo pliegue (alma-ala)	90°	°	±2°
Peso aproximado	0,68	Kg/m	-
Nº Perforaciones	55X26	mm	-
Reacción al fuego	Alma del canal: perforaciones cada 400mm A1 (No contribuye al fuego)	- Euroclase	- -

INSTALACIÓN

Se debe respetar en todo momento los criterios de instalación recogidos en el manual de instalación NEO.

Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.

Estos perfiles están sujetos a las instrucciones de instalación recogidos en el Technical Conformity.

Atendemos a las consultas técnicas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de atención al cliente y asistencia técnica 910 880 899 y en la dirección de correo electrónico consultas@pladur.com

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar al resguardo de la luz solar, la lluvia y fuentes de ignición.

Evite el contacto directo con disolventes, aceites y oxidantes.

Durante el montaje se recomienda manipularlos con cuidado para evitar golpear con ellos otros objetos o personas y provocar daños accidentalmente.

Para su transporte manual, no se recomienda la manipulación por un único individuo productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25kg.


En caso de superarlos se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos.

Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN-420 y UNE-EN 388.

PRESENTACIÓN

	NEO CP-48/400
Unidades / paquete	10
Unidades / pallet	360

ROTULACIÓN DEL PERFIL

En una de las alas en su cara exterior se imprimen por chorro de tinta los datos	
Nombre empresa	Pladur Gypsum S.A.U
Logo Pladur®	PLADUR
Nombre perfil (Designación)	NEO CP-48/400
Marcado CE	CE21 DCE5005
Norma Año	EN 14195:2005
Identificación	C47/48/47 0,64
Longitud	-
Galvanizado	Z275
Reacción al fuego	A1
Línea	Nº
Lote de fabricación (fecha y hora)	00/00/2000 00:00
Código de barras / EAN	-
GAMA	NEO

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Perfiles y Pastas.

El presente documento describe las características de los materiales Pladur® sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de edición. Estos datos pueden variar en función de los cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Pladur® es una marca registrada de PLADUR GYPSUM S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente

910 880 899

consultas@pladur.com

 pladur.com
corporativo.pladur.com

