

## PLADUR® DECOR

01c06002ES - Rev. 10/2018



### DESCRIPCIÓN

Placa de Yeso laminado Pladur® de 10 mm de espesor tipo N revestidas por su cara vista con un film de vinilo especial, de texturas y colores diferentes.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Se incorporan en la configuración de Techos Suspendedos Registrables con estructura vista, que se colocan en todo tipo de obra, si bien están especialmente indicados para aquellas obras o zonas en las que se requiera, bien un mantenimiento continuado (hoteles, colegios...), bien una luminosidad exigente (exposiciones de automóviles, comercios...) o bien un alto nivel de limpieza e higiene (hospitales, ambulatorios, restaurantes, comedores, baños, cocinas vestuarios, talleres de mantenimiento, zonas de riesgo especial (B-s2, d0), etc.).

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALORES DE LA PLACA BASE
Espesor (mm)	9,5
Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	7,7
Resistencia a la flexión (N)	Longitudinal ≥ 400 Transversal ≥ 160
Dureza superficial Shore C (uds)	> 75
Coefficiente de conductividad térmica (λ) (W/mK)	0,25
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Resistencia al impacto (mm)	< 20

PROPIEDAD	VALORES DEL VINILO		
Espesor del vinilo (mm)	Variable		
Peso del vinilo (gr/m <sup>2</sup> ) (*)	240		
Permeabilidad al vapor de agua (factor de resistencia)	50.000		
Peligrosidad (**)	No Peligroso (H seguridad-DIN 52900)		
Luminosidad (**)	≥ 7		
Colores disponibles	Celeste Azul Gris Grafito	Beige Abedul Haya	Roble Castaño Acero
Lavado (**)	Sí		
Resistencia química (**)	Jabones, detergentes, amoníaco, alcalinos y ácidos diluidos.		
Debilidad química (**)	Disolventes del tipo acetonas, ésteres e hidrocarburos aromáticos		
Tratamiento anti micro-organismos (**)	Sí. (Bio-Pruf. Fungicida, antibacterial y resistente a estafilococcus)		
Dureza Shore D	> 60		
Reacción al fuego del vinilo (***)	B-s2, d0		
Coefficiente de conductividad térmica (λ) (W/mK)	0,25		

PROPIEDAD	VALORES DEL CONJUNTO
Espesor (mm)	9,8 aprox.
Dimensiones (mm)	595 x 595
Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	7,6
Resistencia a la flexión (N)	Longitudinal ≥ 400 Transversal ≥ 160
Dureza superficial Shore C (uds) (**)	> 80
Resistencia química (**)	Jabones, detergentes, amoníaco, alcalinos y ácidos diluidos.
Reacción al fuego	B-s2, d0

### TOLERANCIAS

PROPIEDAD	VALORES DEL CONJUNTO
Espesor (mm)	± 0,4
Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	± 0,1
Resistencia a la flexión (kg)	Longitudinal 53 Transversal 21
Resistencia al impacto (mm)	15,4

PROPIEDAD	VALORES DEL VINILO
Peso del vinilo (gr/m <sup>2</sup> )	± 15
Dureza Shore D	± 2

### PRESENTACIÓN

PROPIEDAD	VALORES
Dimensiones (mm)	595 x 595
Unidades / Caja	8
Cajas / Palet	24
Otros	El producto se presenta en palets de madera retractilado con film de PVC y con cantoneras serigrafadas con la marca Pladur® que protegen sus esquinas.

### INSTALACIÓN

- Realizar el replanteo del local o espacio a cubrir por medio del techo registrable, consiguiendo la máxima simetría en el despiece, procurando que las piezas perimetrales opuesta sean iguales.



01c06002ES - Rev. 10/2018

## COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA

- Tras replantear y modular el plano del techo se procederá a colocar sobre los muros o tabiques perimetrales el perfil Angular, anclándose al muro cada 600 mm como máximo. Los anclajes de los Angulares en sus extremos se colocarán a 5 cm de éstos como máximo.
- Posteriormente se procederá a colocar los perfiles Primarios separados según la modulación y dibujo previsto, suspendiéndolos del techo existente a través de las piezas de cuelgue y sus correspondientes varillas roscadas. La separación máxima de estos cuelgues será de 1,20 m.
- La continuidad en línea de los perfiles Primarios se garantiza a través del encaje de las "cabezas" o extremos especialmente diseñados para ello.
- Los perfiles Primarios descansarán en sus extremos testeros sobre el perfil Angular siendo el solape mínimo que debe realizarse sobre él de al menos 12 mm.
- Al cortar para su apoyo el "clip" de empalme habrá que tener en cuenta que la modulación se ha de mantener en las perforaciones que lleva el perfil para el enganche en ellas de los perfiles Secundarios.
- Colocar los perfiles Secundarios, que se unirán a los perfiles Primarios mediante el encaje de sus "cabezas" o extremos en las perforaciones que cuentan éstos últimos en su alma.
- En sus extremos con la unión sobre el muro los Secundarios apoyarán sobre los Angulares descansando sobre éstos al menos 12 mm.

## COLOCACIÓN DE LAS PLACAS

- Las placas se colocarán sobre la estructura ya terminada y deberán quedar perfectamente apoyadas sobre los perfiles.
- Si el techo ocupa una gran extensión es a veces conveniente colocar unas filas de placas al mismo tiempo que se instala la estructura con el fin de garantizar una rigidez al conjunto durante el montaje.
- Con independencia de la instalación anteriormente descrita, debe respetarse en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de Atención al Cliente y Asistencia Técnica **+34 902 023 323** y en la dirección de correo electrónico **consultas@pladur.com**.

## PRECAUCIONES

- Se debe mantener el recinto correctamente ventilado y evitar condensaciones que pueden dañar las placas.
- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar en horizontal, sobre una superficie plana y seca, al resguardo de la luz solar y la lluvia en un lugar de no intemperie.
- No apilar a más de 4 alturas.
- Durante su montaje se recomienda manipularlos verticalmente, con cuidado de no golpearlas con ningún otro objeto y provocar daños. Para su transporte manual, no se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25 kg. En caso de superarlo se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos.
- Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)  
**+34 902 023 323**  
**info@pladur.com**  
**www.pladur.com**



Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid  
Placas de Yeso Laminado, Transformados,  
Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2015. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Yesos Ibéricos, S.A.

**Pladur®**  
Lo hace realidad