

ACONDICIONAMIENTO

Código	Color	Presentación
00114176	Negro	Bote de 5 kg / Palet 100 botes
00114178		Bidón de 25 kg / Palet 22 bidones

CONSUMO

- Como protección, aplicado a llana, sin diluir: 1 kg/m²
- Como imprimación (mezclado con agua) : 0,3-0,5 kg/m²

EMUFAL SOLID es fácil de aplicar a llana, brocha o pistola airless. Puede diluirse con agua para facilitar su aplicación y mejorar el rendimiento.

ALMACENAMIENTO

Evitar temperaturas inferiores a 0°C

APLICACIONES

- Imprimación de soportes para adherir lámina asfáltica.
- Protección de cimentaciones, muros y estructuras de hormigón.
- Barrera de vapor.
- Preparación de mortero asfáltico de altas prestaciones.
- Regularización de superficies.



- Protección impermeable de depósitos de agua no potable, muros, tanques y tuberías contra agentes externos.



- Adhesivo de montaje para aislamiento.



SOPREMA IBERIA, S.L.U.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona. Spain
www.soprema.es

EMUFAL SOLID

EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PASTA



**LA SOLUCIÓN ASFÁLTICA
POLIVALENTE Y ECONÓMICA**





EMUFAL SOLID es una emulsión asfáltica en pasta. Gracias a su consistencia es fácil de aplicar en superficies verticales. Proporciona un recubrimiento impermeable ideal para muros y cimentaciones.



LOS +

- › Atóxico, sin disolventes. Aplicación en interior y exterior.
- › Alto rendimiento (soluble en agua).
- › Fácilmente aplicable con brocha, rodillo o pistola airless.
- › Protección eficaz y de larga duración.
- › No reemulsiona en contacto con agua.
- › Soporta altas temperaturas (no fluye ni escurre a 100°C).
- › No se reseca o agrieta con el frío (flexible a -10°C).
- › Excelente adherencia (incluso sobre soportes húmedos).



IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS ENTERRADOS

1. Soporte: Hormigón Armado
2. Protección Impermeable: EMUFAL SOLID
3. Drenaje: DRENTEX PROTECT PLUS

PREPARACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO CON EMUFAL SOLID

Se utiliza para el enrasillado sobre una impermeabilización asfáltica o como capa de regularización.

EMUFAL SOLID proporciona elasticidad, adherencia y evita fisuras superficiales.

Para obtener un mortero asfáltico enriquecido con EMUFAL SOLID hay que confeccionar una mezcla con las siguientes proporciones:

- 1 parte de cemento
- 4 partes de arena
- 1 parte de EMUFAL SOLID
- 1 parte de agua



Aplicamos el mortero obtenido sobre la superficie deseada de tal forma que obtengamos una capa de 2-3 cm de espesor. Si fuera necesario un mayor espesor, aplicar 2 capas.

Se puede ajustar la flexibilidad y dureza del mortero variando la cantidad de cemento o de EMUFAL SOLID.