

Pattex Nural 35

Masilla reconstructora de material de obra. Tiempo extra de trabajo.

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Nural 35 es una masilla adhesiva especial para reparar y restaurar todo tipo de material de obra, conducciones metálicas y de PVC. Es una masilla adhesiva especial para restaurar piedra, piedra artificial, hormigón y todo tipo de materiales de construcción y saneamiento. Se moldea como la plastilina y adquiere la consistencia de la piedra una vez endurecido.

Es idónea, para reconstruir con la propia masilla, trozos o partes que puedan faltarle a una pieza o superficie.



2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Pattex Nural 35 pega, rellena, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente.
- Se adhiere a mármol, cerámica, piedra, hormigón, gres y porcelana. También se adhiere a metales, madera
 y fibra de vidrio.
- No apto para polietileno, polipropileno o telfón[®].

3. MODO DE EMPLEO

- Las superficies deben estar secas y limpias de polvo y grasa. Para ello pueden limpiarse con alcohol o acetona.
- **2.** Lijar las superficies siempre que sea posible. La adherencia sobre superficies rugosas es mayor que sobre superficies lisas.
- 3. Cortar porciones iguales en volumen (igual longitud) de ambos componentes.
- **4.** Amasar, recomendamos uso de guantes, hasta conseguir un color uniforme.
- 5. Aplicar el producto asegurando un buen contacto con la superficie a reparar.
- **6.** Cerrar el envase y guardar en lugar fresco y seco.





HOJA DE DATOS TÉCNICOS



4. PROPIEDADES

Tecnología		Epoxi bicomponente
Color		Blanco
Tiempo de aplicación		Se dispone de 1 hora para mezclar y aplicar el producto
Tiempo de manipulación		3 horas. No mover ni someter a tensiones hasta pasado este tiempo
Tiempo de endurecimiento		Transcurridas 6 horas resiste 30 Kg/ cm²
Resistencia a la tracción por cizalla	(EN 1456)	50 kg/cm ² (24 horas, 23°C, Acero)
Resistencia a la temperatura		De -30°C a +150°C. No aplicar el adhesivo a menos de +10°C. En uniones sometidas a grandes esfuerzos se recomienda no sobrepasar los +70°C
Resistencia al agua, aceite y disolventes usuales		Sí
Resistencia a ácidos y álcalis diluidos		Sí
Disolventes		No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
Mecanizable		Si, una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado y mecanizado
Pintable		Si

Todas las medidas han sido realizadas a 23ºC y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato. Para acelerar el endurecimiento se puede someter la unión o la reparación a una temperatura de unos +70ºC; por el contrario, temperaturas bajas retrasan el endurecimiento. Mientras endurece, se recomienda mantener la piezas unida o reparada por encima de +15ºC.

5. PRESENTACIÓN

Barras de masilla de 50g.

6. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.





HOJA DE DATOS TÉCNICOS



7. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mysds.henkel.com, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A. C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100 Pattex





