

# PINTURAS JUNO

## BOLETÍN TÉCNICO

**JUNO-STOP. Con plioaway**

**CÓDIGO: 21.300**

### DESCRIPCIÓN

Pintura tixotrópica blanca de altas prestaciones, adherencia y cubrición. Evita la formación de moho sobre la pintura.

### EMPLEO : INTERIOR

Recomendada para toda superficie que presente manchas de humedades, humo, nicotina, etc, obteniéndose un acabado mate, lavable y resistente al amarilleamiento

### CARACTERÍSTICAS

- Acabado ..... Mate.
- Color ..... Blanco.
- Viscosidad ..... Mínimo 50 poises S/FR1007.
- Densidad ..... 1,37 +/- 0,05 gr/cc S/FR1001.
- Secado ..... Al tacto :30 minutos.  
Repintado: Mínimo: 24 horas.  
Máximo: Ilimitado.
- Sólidos en volumen: ..... 37,5 %. Teórico.
- Contenido en COV: ..... Máximo: 450 g/l.
- Rendimiento ..... 7,5 m<sup>2</sup> / lt./mano.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

#### MADERA

Debe estar limpia y seca, sin grasa y lijada.

#### HIERRO Y ACERO

Exento de grasa y óxido, imprimir con **Minio de Plomo Metalex** o con un antioxidante adecuado.

#### ALUMINIO Y GALVANIZADO

Imprimir previa limpieza con **Imprimación Multiuso**.

#### ALBAÑILERÍA

Deben estar secas y sin eflorescencias y, en caso de cemento y yeso neutralizadas con ácido clorhídrico al 10 %.

Para fijación, endurecimiento y sellado de superficies pulverulentas, aplicar una mano de **Barniz Akрил 80**.



**PINTURAS JUNO**

Bº Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32  
INTERNET:www.juno.es · E-MAIL: infoweb@juno.es

En superficies ya pintadas anteriormente, si se encuentran en buen estado se pueden pintar directamente previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo.

Si la pintura se encuentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

## MODO DE APLICACIÓN

Al uso, mediante brocha, rodillo.

## LIMPIEZA

**Disolvente D-16** o **Disolvente Universal**.

## REPINTADO

Con el mismo producto.

## OBSERVACIONES

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización. Para obtener los mejores resultados, aplicar dos manos de producto sin diluir.

## PRESENTACIÓN

Envase metálico litografiado. Tamaños: **0,750 / 4 y 15** litros.

Fecha: Enero de 2.010/Revisión: 5

**NOTA:** Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación **SIN COMPROMISO**, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sí, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

**JUNO**

**PINTURAS JUNO**

Bº Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32  
INTERNET:www.juno.es · E-MAIL: infoweb@juno.es